

Fiche Technique

AD 920

Mortier à maçonner au ciment

Composition :	Mortier sec, pré mélangé, composé de Ciment Portland, sables sélectionnés et d'additifs qui améliorent les caractéristiques de l'application.
Utilisation :	Pour la construction de murs extérieurs et intérieurs où il est nécessaire une résistance mécanique élevée, idéalement pour de la brique, blocs de béton, de la brique cellulaire, de la pierre, etc... Le support doit être propre, sec et porteur.
Mise en œuvre :	Application à la main ou avec les machines
Addition d'eau :	Par sac env. 14% (3,5 litres par sac)
Rendement :	53 litres de mortier par produit 100 kg
Brassage :	5 minutes maximum
Conformité :	Norme UNI EN 998-2 et il est en classe G M20
Stockage :	Peut-être stocké mois au sec
Emballage :	Sac de 25 kg ou en silo